

EP Injektionsharze

## WEBAC® 4120P



### Anwendungsgebiete

- Rissinjektion nach DIN EN 1504-5:2013
- Fundamentsanierung von Windkraftanlagen
- Verbund von Beton und Estrich
- Rissabdichtung in Maschinenfundamenten


### Eigenschaften

- Injektionsharz auf Epoxid-Basis
- niedrigviskos
- dynamisch belastbar
- gute Flankenhaftung
- gute Penetration
- total solid\*


### Prüfzeugnisse

- KTW-BWGL: Dichtungen, Schmierstoffe
- Umweltproduktdeklaration mit EPD
- Chemikalienbeständigkeitsliste

### Anwendungsbeispiele



Fundamentsanierung  
in Windkraftanlagen



Rissabdichtung  
in Maschinenfundamenten

WEBAC-Chemie GmbH  
Fahrenberg 22  
22885 Barsbüttel  
Tel. +49 40 67057-0  
Fax +49 40 6703227  
info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

\*angelehnt an Prüfverfahren Deutsche Bauchemie e.V.

## Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 06/2026

EP Injektionsharze

# WEBAC® 4120P

| Technische Parameter   | Werte   |                                 |                             |                             |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mischungsverhältnis  | 3 : 1 VT                                      |                                 |                             |                             |
| Dichte, 20 °C<br>(DIN ISO 2811)  | <b>Komp. A</b>                                | ≈ 1,1 g/cm <sup>3</sup>         |                             |                             |
|  | <b>Komp. B</b>                                | ≈ 0,98 g/cm <sup>3</sup>        |                             |                             |
| Topfzeit<br>(WEBAC Prüfvorschrift<br>angelehnt an DIN ISO 9514)        |   | <b>30 °C</b><br>≈ 20 min        | <b>20 °C</b><br>≈ 50 min    | <b>12 °C</b><br>≈ 100 min   |
| Verarbeitungstemperatur<br>Bauteil und Material                        | > 5 °C  |                                 |                             |                             |
| Mischviskosität<br>(WEBAC Prüfvorschrift<br>angelehnt an DIN ISO 3219) |   | <b>30 °C</b><br>≈ 100 mPa·s     | <b>23 °C</b><br>≈ 200 mPa·s | <b>12 °C</b><br>≈ 450 mPa·s |
| Haftfestigkeit auf Beton<br>14 d, 21 °C (DIN EN 12618-2)               | <b>trocken</b>                                | ≈ 3,65 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) |                             |                             |
| Druckfestigkeit<br>7 d, 21 °C (DIN ISO 604)                            | ≈ 75 MPa (N/mm <sup>2</sup> )                 |                                 |                             |                             |
| Biegezugfestigkeit<br>7 d, 21 °C (DIN ISO 178)                         | ≈ 85 MPa (N/mm <sup>2</sup> )                 |                                 |                             |                             |
| Zugfestigkeit · Reißdehnung<br>7 d, 21 °C (DIN ISO 527)                | ≈ 40 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) · ≈ 1,6 %       |                                 |                             |                             |
| E-Modul<br>7 d, 21 °C (DIN ISO 527)                                    | ≈ 2.500 MPa (N/mm <sup>2</sup> )              |                                 |                             |                             |
| Shore-Härte D<br>7 d, 21 °C (DIN EN 868)                               | ≈ 83/75                                       |                                 |                             |                             |
| Leistungsmerkmale<br>(nach DIN EN 1504-5:2013)                         | U(F1) W(2) (1) (20/30), U(F1) W(5) (1) (5/30) |                                 |                             |                             |
| Brandverhalten<br>(DIN 4102-4, 2.3.2)                                  | B2  |                                 |                             |                             |
| GISCODE  | RE55  |                                 |                             |                             |
| EPD  | EPD-DBC-20220176-IBF1-EN                      |                                 |                             |                             |
| Expositionsszenarien nach REACH  | branchenübliche Verarbeitung bewertet         |                                 |                             |                             |

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte, die einer gewissen Schwankungsbreite unterliegen. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

## Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 06/2026

## EP Injektionsharze

# WEBAC® 4120P

### Vorbereitende Maßnahmen

#### Bestandsaufnahme:

- Erstellen einer Bauzustandsanalyse zur Ermittlung des Ist-Zustandes des Bauwerks/Bauteils
  - Bauwerksbeschaffenheit
  - hydrodynamische und hydrostatische Verhältnisse
  - Hohlräume
  - Rissbild

#### Daraus ergibt sich:

- Planung der geeigneten Sanierungsmaßnahme gemäß den allgemein geltenden Regeln und Normen
- Auswahl des geeigneten Materials
- Wahl der Packer/Lanzen
- Anordnung der Bohrlöcher und Setzen der Packer/Lanzen
- ggf. Durchführung einer Probeinjektion

### Verarbeitungshinweise

- Injektion mit 1K-Pumpe
- auf sauberes Sieb im Oberbehälter achten
- Mischung muss innerhalb der Topfzeit verarbeitet werden
- verarbeiten Sie nur reines WEBAC Material ohne Reste von Reinigungsmitteln oder sonstigen Fremdstoffen
- Material- und Bauteiltemperaturen haben Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit – höhere Temperaturen beschleunigen, niedrigere Temperaturen verzögern die Reaktion

Durch die Eigenwärme der Pumpe kann sich die Topfzeit des Materials verkürzen. Sobald sich das Material im Oberbehälter der Pumpe spürbar erwärmt, muss dieses umgehend verarbeitet bzw. aus der Pumpe entfernt werden.

### Mischen

- Komponenten A und B im vorgegebenen Mischungsverhältnis in ein Mischgefäß geben (auf restlose Entleerung achten) und homogen vermischen
- gemischtes Material anschließend in ein neues Mischgefäß umtopfen, nochmals gut rühren und in den Oberbehälter der Pumpe einfüllen

**Starke Wärmeentwicklung – nur kleine Mengen anmischen!**

### Verarbeitung

- Injektion erfolgt mit einem der Bauwerksbeschaffenheit angepassten Injektionsdruck, zunächst werden die am tiefsten gelegenen Rissbereiche gefüllt
- bei waagerechten Rissen muss von einer Seite aus verpresst werden, um Lufteinschlüsse zu verhindern
- solange injizieren, bis Harz aus dem angrenzenden Packer austritt (gleichmäßige Materialverteilung erreicht)
- bei der Injektion des letzten Packers muss an der Entlüftungsstrecke der Harzaustritt kontrolliert werden
- innerhalb der Gel-Phase des Materials muss nachinjiziert werden

### Abschließende Arbeiten/Reinigung

- nach Aushärtung des Materials ggf. Verdämmung abschlagen und Packer entfernen
- Bohrlöcher mit geeignetem, schwindfreiem Mörtel schließen und Oberfläche reprofiliert
- Reinigen der Injektionspumpe mit **WEBAC® Reiniger A**
- **WEBAC® Reiniger B** zum Anlösen bereits ausgehärteten Materials verwenden, niemals zum Spülen von Pumpen
- Technische Merkblätter der verwendeten Injektionspumpe und Reiniger beachten
- detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der Pumpe

EP Injektionsharze

## WEBAC® 4120P

### Produktdaten

|                 | Komp. A  | Komp. B |
|-----------------|--|---------|
| Lieferform      | 15,85 kg   | 4,55 kg |
|                 | 10 kg  | 2,9 kg  |
|                 | 5 kg   | 1,45 kg |
| Lagerung        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwischen 8 °C und 25 °C</li> <li>• vor Feuchtigkeit geschützt</li> <li>• in original verschlossenen Gebinden</li> </ul> |         |
| Verträglichkeit | <ul style="list-style-type: none"> <li>• verträglich mit Beton, Stahl, Folien, Kabelummantelungen und WEBAC Injektionsmaterialien</li> </ul>                     |         |
| Beständigkeit   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• resistent gegenüber bauschädlichen Salzen, Laugen und Säuren</li> </ul>   |         |

WEBAC-Chemie GmbH  
 Fahrenberg 22  
 22885 Barsbüttel  
 Tel. +49 40 67057-0  
 Fax +49 40 6703227  
 info@webac.de

[www.webac.de](http://www.webac.de)

### Arbeitsschutz

Bei der Verarbeitung dieses Produktes sind die Schutzvorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaften und die Sicherheitsdatenblätter der WEBAC zu beachten. Die Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) müssen allen Personen zugänglich sein, die für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie für den Umgang mit den Materialien verantwortlich sind. Weitere Informationen siehe gesondertes Merkblatt „Arbeitsschutz“ im WEBAC Produktkatalog oder auf [www.webac.de](http://www.webac.de)

### Entsorgung

Unter Beachtung der Annahmebedingungen können Leergebinde über die Interzero Circular Solutions Germany GmbH entsorgt werden. Eine Rücknahme am Produktionsstandort oder in den Auslieferungslagern erfolgt nicht. Detaillierte Hinweise entnehmen Sie bitte dem gesonderten Merkblatt „Hinweise zur Entsorgung und Rückgabe von WEBAC Verpackungen“ im WEBAC Produktkatalog oder auf [www.webac.de](http://www.webac.de) sowie den Sicherheitsdatenblättern.

## Technisches Merkblatt

Diese Technische Information soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren, hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind, befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. © WEBAC-Chemie GmbH. Version 06/2026